

.....Steico zell

Isolant en fibre de bois à insuffler



10

Conditionnement

Palette de 18 sacs de 15 kg

- Isolation sans ponts thermiques
- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Durablement sans tassement

FICHE TECHNIQUE zell

• Avis technique	Deutsches institut für Bautechnik Z-23, 11-1120
• Classe de matériau selon norme DIN 4102	B2
• Coefficient de conductivité thermique	0,040
• Densité recommandée ρ (kg/m ³)	
Déversement (sols)	environ 32
Toitures inf à 45°, planchers, plafonds	environ 35
Toitures sup à 45°, murs	environ 38
• Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	1-2
• Chaleur spécifique c (j/(kg*K))	2100
• Code recyclage (EAK)	030105/170201
• Composants naturel	Fibre de bois, phosphate d'amonium, acide de bore

Champs d'application



[Retour](#) »